

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.

G-CEM LinkAce™

ZELFHECHTEND BEVESTIGINGSCEMENT

Alleen te gebruiken door tandheelkundig gekwalificeerden in de vermelde toepassingen.

INDICATIES

- Cementeren van alle typen inlays, onlays, kronen en bruggen van keramiek, kunstharis en opgebakken porselein.
- Cementeren van metalen, keramische en fiberglas versterkte wortelstiften en gegoten stiften en stiftopbouwten.

CONTRA-INDICATIE

- Spool overkapping.
- In uitzonderlijke gevallen kan dit product een allergische reactie opwekken. Is dit het geval, stop dan onmiddellijk met het gebruik en consulter een arts.

GEbruiksAANWIJZING

A. CEMENTEERTECHNIEKEN voor keramische, indirecte composieten en opgebakken porseleinen restauraties

- PREPAREREN VAN HET ELEMENT
 - Prepareer het element volgens de gebruikelijke techniek. Gebruik calciumhydroxide als pulpa-overkappingsmateriaal.
 - Maak de preparatie schoon met puimsteen en water. Een gereinigd oppervlak biedt een optimale hechting.
 - Spool grondig met water. Droog grondig door zachtjes te blazen met olievrje lucht. Het geprepareerde oppervlakte moet droog zijn.

OPMERKING:

 - Gebruik geen vloeistoffen als H₂O₂, EDTA en/of andere desinfectanten, daar deze de hechtsterkte negatief beïnvloeden.
 - Indien er scanpoeder op de preparatie is gebruikt dan dient dit grondig te worden verwijderd met puur puimsteen en water.
- HET PREPAREREN VAN DE RESTAURATIE

Zorg ervoor dat de restauratie wordt voorbehandeld en verwerkt volgens de instructies van de desbetreffende fabrikant.

 - AANBRENGEN
 - Indien de cartridge voor het eerst wordt gebruikt of langere tijd niet is gebruikt, druk dan een beetje pasta uit beide openingen.
 - Verwijder de dop van de cartridge door deze een kwartslag tegen de klok in te draaien. Bevestig een GC Automix Tip door de V-vormige marking op de rand van de mengnaald tegenover de V-vormige marking tussen de twee cartridge cilinders te positioneren. Hierna stevig aandrukken om de mengnaald te bevestigen. Daarna de gekleurde ring van de mengnaald een kwartslag met de klok mee draaien.
 - Spuit het mengsel direct in de restauratie.
 - OPMERKING:

De gebruikte mengnaald kan op de cartridge blijven zitten als afsluipdot tot een volgend gebruik. Gebruik voor iedere applicatie een nieuwe mengnaald.
- CEMENTEREN
 - Betek de restauratie inwendig met voldoende cement en plaats de restauratie onmiddellijk na het aanbrengen van het cement. De verwerkingstijd is 3 minuten en 30 seconden bij 23°C (73,4°F) vanaf het begin van het mengen. Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd.

OPMERKING:

Omgevingslicht kan de verwerkingstijd bekorten. Aanbevolen wordt de operatielamp uit te doen of te dimmen tijdens de cementeerprocedure.
 - Handhaaf gemiddelde druk op de restauratie totdat er wordt begonnen met het definitief afwerken.

- VERWIJDEREN VAN OVERTOLLIIG CEMENT
 - Hou de restauratie gemiddeld onder druk en controleer of deze op zijn plaats blijft.
 - Om de overmaat aan cement te verwijderen, 1 seconde belichten met een zichtbaar licht apparaat of laat de overmaat aan cement zelf uitharden totdat het rubberachtige aanvoelt.
 - Verwijder de overmaat aan cement met een geschikt instrument, terwijl de restauratie in positie wordt vastgehouden.
- DEFINITIEVE UITHARDING

Belicht, terwijl een milde druk wordt aangehouden elk oppervlak/marginale rand gedurende 20 seconden (Halogeen/LED, intensiteit: 700mW/cm², met een golfengte van: 430 tot 480 nm). Laat, in geval van de volgende typen restauraties het cement gedurende 4 minuten uitharden, nadat de overmaat aan cement is verwijderd..

 - Metalen en metaalporseleinen restauraties.
 - Metaalvrje en donker opake restauraties.
 - Translucente en metaalvrje restauraties met een dikte van meer dan 2 mm.
- DEFINITIEF POLIJSTEN

Indien nodig, de marginale randen afwerken en polijsten met geschikt instrumentarium.

B. CEMENTEERTECHNIEK voor wortelkanaalstiften van metaal, fiberglas en keramiek en gegoten stiften en stiftopbouwten

- HET PREPAREREN VAN HET ELEMENT

Prepareer het wortelkanaal volgens de instructies van de fabrikant van de stift. Het kanaal moet grondig worden gereinigd, gespoeld en gedroogd door middel van paperpoints. Het stiftkanaal moet droog zijn.

OPMERKING:

 - Natriumhypochloriet wordt aanbevolen voor het chemisch reinigen van het wortelstiftkanaal.
 - Gebruik hiervoor geen H₂O₂ en/of EDTA daar deze producten de hechtsterkte kunnen doen verminderen.
- PREPAREN VAN DE STIFT

Zorg ervoor dat stift wordt verwerkt volgens de instructies van de fabrikant van de stift.
- AANBRENGEN EN CEMENTEREN
 - Indien de cartridge voor het eerst wordt gebruikt of langere tijd niet is gebruikt, druk dan een beetje pasta uit beide openingen.
 - Bevestig een GC Automix Tip voor endo's. Voor meer details, raadpleeg A 3b.
 - Bevestig de ozetpitz op de mengpiz.
 - Spuit het cement direct in het geprepareerde kanaal.
 - Plaats de stift binnen 1 minuut na het aanbrengen van het cement in het geprepareerde kanaal.
- OPMERKING:
 - De mondtemperatuur versnelt de uitharding van het cement.
 - Omgevingslicht kan de verwerkingstijd bekorten. Aanbevolen wordt de operatielamp uit te doen of te dimmen tijdens de cementeerprocedure.
 - Houd de tip in het cement tijdens het extruderen om het insluiten van lucht te voorkomen.
 - Gebruik geen lentulonaald om het cement in het geprepareerde kanaal aan te brengen daar dit de verwerkingstijd verkort.
- Handhaaf gemiddelde druk op de wortelkanaalstift.

Houd gemiddelde druk op de stift en zorg ervoor dat de stift op zijn plaats blijft terwijl de overmaat aan cement wordt verwijderd met daarvoor geschikt instrumentarium. In geval van een gegoten stift of stiftopbouw, alle vlakken kort belichten, ieder gedurende 1 seconde, met een compositielamp.

- DEFINITIEVE UITHARDING
 - Belicht alle vlakken/marginale randen, ieder gedurende 20 seconden (Halogeen/LED, intensiteit: 700mW/cm², met een golfengte van: 430 tot 480 nm), terwijl een gemiddelde druk wordt uitoefend op de stift.
 - Laat het materiaal nog 4 minuten doordarren. Laat het materiaal 10 minuten uitharden in geval van een gegoten stift of stiftopbouw.

OPSLAG

Bewaren op kamertemperatuur en beschermen tegen warmte, vocht en direct zonlicht (4-25 °C).
(Houdbaarheid: tot 2 jaar na productiedatum)

KLEUREN

A2 (Vita® kleuren), A03 (opaak), B01 (opaak) en Translucent Vita® is een geregistreerd handelsmerk van Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Duitsland.

VERPAKKINGEN

1. G-CEM LinkAce spuitje 4.6 g (2.7 mL) (2), GC Automix Tip Regular (15), GC Automix Tip voor endo met extensie tip (5)

2. GC Automix Tip Regular (20)

3. GC Automix Tip Regular (10)

4. GC Automix Tip voor endo met extensie tip (10)

VOORZORGSMAATREGELEN

- In geval van contact met het orale slijmvlies of de huid, onmiddellijk verwijderen met een sponsje of een wattenpellet. Na het beëindigen van de behandeling grondig naspoelen met water.
- In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en medisch advies inwinnen.
- Gebruik G-CEM niet in combinatie met eugenol bevattende materialen daar eugenol de juiste uitharding en hechting van G-CEM hindert.
- Gebruik een lichtprotectieschild of andere oogbescherming gedurende het belichten.
- Dit product wordt niet aanbevolen voor vullingen of voor stompobbouw.

Laatste herziening : 09/2012

G-CEM LinkAce™

SELVBONDENDE RETENTIONSCEMENT

Kun til professionel anvndning vid anbefalede indikationer.

INDIKATIONER

- Cementering af alle typer af helkeramik, komposit og metal-baserede inlays, onlays, kroner og broer.
- Cementering af metal, keramiske og fiber stifter.

KONTRAINDIKATIONER

- Pulpaoverkpning.
- Anvendelse ved overfalskomhed imod produktet. I sjldne tilflde kan en overfalskomhedsreaktion optrde hos nogle personer. Hvis dette skulle indtrffe, s skal anvendelsen af produktet ophre med det samme og en lge skal konsulteres.

BRUGSANVISNING

A. CEMENTERINGSTEKNIK til keramik, indirekte fremstillede komposit og metalbaserede restaurationer

- BEHANDLING AF TANDEN
 - Tandens retentionsflade skal behandles p sdvanlig mde. Ved overkpning af pulpa, skal calciumhydroxidpasta anvendes.
 - Rengr tandens retentionsflade med en gummi kop og pimsten/vand-blanding. En ren overflade er ltoverskyggende for en god adhsion.
 - Skyll prparationen med rigeligt vand. Bls forsigtigt tr med oljefri luft. Prparationens retentionsflader skal vre trre.

BEMRK:

 - Anvend ikke stoffer som H₂O₂, EDTA og /eller desinfektions midler, idet disse kan nedstze bindingsstyrken.
 - Det er vigtigt at notere at det s.k. imaging pulver skal fjernes med pimsten og vand.
 - BEHANDLING AF RESTAURATIONEN

Srg for at restaurationens retentionsflader er forbehandlede i overensstemmelse med producentens instruktioner (eksempelvis: silanisering).
 - APPLICERING AF CEMENTEN
 - Ved anvendelse frste gang/ eller nr magasinet ikke har vret brugt lnge, tryk lidt materiale ud fr blandespidens sttes p.
 - Fjern htten p sprjten ved at dreje 1/4 omgang imod uret. St GC Automix blandespidis p sprjten ved, at placere det v formede hak p blandespidens, ud for det v formede hak p magasinet. Tryk let imod hinanden og roter blandespidens farvede manchet 1/4 omgang.
 - Applcier cementet direkte fra kapseln i restaurationen.

BEMRK:

Den brugte blandespidis kan blive siddende p magasinet som beskyttelsesht, indtil nste gang materiale skal anvendes, hvor der s sttes en ny blandespidis p.
- CEMENTERING
 - FordeI cementen p restaurationens retentionsflader og placer umiddelbart denne p prparationen. Arbejdstiden er 3 min. og 30 sekundr fra start af blandingen ved 23°C (73,4°F). Ved hjere temperaturer frkortes den tilgngelige arbejdstid.

BEMRK:

Skarpt lys kan frkorze arbejdstiden. Det anbefales at minimere brug af operationslampe under cementeringsproceduren.
 - Hold restaurationen p plads med et let og tilpasst tryk indtil endelig finishing er gjort.
- FJERNELSE AF CEMENTOVERSKUD
 - Oprethold et moderat tryk og vr sikker p at restaureringen forbliver p plads.
 - Lyshrd i 1 sek. for at fjerne cementoverskud eller lad cementen selvafbinde til den bliver gummiagtig.
 - Fjern overskuddet med et passende instrument, samtidig med at restaureringen holdes p plads i korrekt position.
- ENDELIG HRDNING

Samtidig med at restaureringens fastholdes i sin position med moderat tryk, lyshrdes alle kanter i 20sek. (Halogen/LED intensitet: 700mW/cm², med blgelngde 430 til 480 nm). Sfremt nogen af nedenstende erstatningstyper anvendes br materialet selvhrde i yderligere 4 min efter at cementoverskud er fjernet.

 - Metalunderstttede restaureringer
 - Metallfrie, men mrke opaque
 - Translucente metallfrie restaureringer tyktere end 2mm
- SLUTPOLERING

Hvis det nskes, poler kanterne med et egnet instrument.

B. CEMENTERINGSTEKNIK til metal-, glasfiber- og keramiske stifter, og post samt kerne

- BEHANDLING AF TANDEN

Tandens retentionsflader skal behandles p sdvanlig mde. Kanalen skal vre ordentligt rengjort, spulet og trlagt for cementering ved brug af paper points. Cementerings stedet skal vre trt.

BEMRK:

 - Sodium hypochlorite oplsning anbefales til kemisk rengring af rodkanalen.
 - Anvend ikke H₂O₂ og/eller EDTA til kemisk rengring af rodkanalen, idet dette kan nedstze bindingsstyrken.
 - BEHANDLING AF STIFTEN

Srg for at stifstens retentionsflade er forbehandlet i overensstem melse med producentens instruktioner (eksempelvis: silanisering).
 - APPLICERING OG CEMENTERING
 - Ved anvendelse frste gang/ eller nr magasinet ikke har vret brugt lnge, tryk lidt materiale ud fr blandespidens sttes p.
 - Pst en GC blandespidis til endo. For detaljer, se A 3b) ovenfor.
 - St frlngelsesspetsen p blandespidens.
 - FordeI cementen i /p kanalen retentionsflade.
 - Placer umiddelbart den valgte stift i rodkanalen. Dette skal ske indenfor 1 minut efter applikationen af cementen.

BEMRK:

 - Temperaturen i munden accelerer afbindingstiden p cementen.
 - Skarpt lys kan frkorze arbejdstiden. Det anbefales at minimere brug af operationslys - lampe under cementeringsproceduren.
 - Hold blandespidens nede i cementen under dispensering, for at undg luftbobler i materialet.
 - ANVEND IKKE s.k. lentulnål til at applicer cementen i kanalen med, eftersom dette kan medfre at arbejdstiden frkortes.
 - Hold stiften p plads med et let og tilpasst tryk.
- FJERNELSE AF CEMENTOVERSKUD

Behold et let og tilpasst tryk p restaurationen, vr sikker p at stiften bliver p plads, og fjern overskydende cement med et egnet instrument. I tilflde af stift og post cementering lyshrd alle overflader 1. sekund, med synligt lysenhed.
- FINAL SET
 - Fasthold moderat tryk, lyshrd alle overflader/marginer i 20 sekundr (Halogen/LED intensitet: 700mW/cm², med blgelngde 430 til 480 nm).
 - Lad materialet afbinde i yderlig 4 minutter. i tilflde af post/stift, lad materialet afbinde i yderlig 10 minutter.

OPBEVARE

Opbevares ved rumtemperatur, vk fra varme, fugt og direkte sollys (4-25°C) (39,2-77,0°F).
(Holdbarhed: 2 r fra produktionsdato)

FARVER

A2 (Vita®, farevskala), A03 (opaak), B01 (opaak) samt Translucent Vita® er et registreret varemærke fra Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Tyskland.

PAKKNING

1. G-CEM LinkAce sprjte 4.6 g (2.7 mL) (2), GC Automix Tip Regular (15), GC Automix Tip til endo med extention tip (5)

2. GC Automix Tip Regular (20)

3. GC Automix Tip Regular (10)

4. GC Automix Tip til endo med extention tip (10)

ADVARESEL

- Hvis materialet kommer i kontakt med lt blddelsvr eller huden: s fjernes det umiddelbart med en svamp eller bomuldspellet, fugtet med vand. Skyld rigeligt med vand. Vi anbefaler at anvende kofferdam og/eller cacacaosm som isolering af operationsomrdet.
- Hvis materialet kommer i kontakt med gene: skyld umiddelbart rigeligt med vand og kontakt herfter en lge.
- Anvende ikke G-CEM i kombination med eugenolholdige materialer, idet det kan forhindre korrekt afbinding og binding af materialet.
- Anvend lt beskyttelsesbriller, nr der arbejdes med hrdelamper.
- Dette produkt er ikke indiceret til fyldninger eller core build-up.

Sidst revideret : 09/2012

G-CEM LinkAce™

SJLVBONDANDE RETENTIONSCEMENT

Enbart for professionel anvndning vid rekommenderede indikationer.

INDIKATIONER

- Cementering af alla typer av keramiska, resinbaserade och metallunderstdda inlgg, onlays, kronor och broar.
- Cementering av metall, keramiska och glasfiberbaserade pelare och gjutna pelare och stift.

KONTRAINDIKATIONER

- Pulpaverkppning.
- Anvndning vid verknslighet mot produktet. I sllsynta fall kan en verknslighetsreaktion upptrda hos enskilda personer. Om detta skulle intrffa skall anvndandet av produkten omedelbart upphra och lkare konsulteras.

BRUKSANVISNING

A. CEMENTERINGSTEKNIK for keramer, indirekt framstllda kompositor och metallbaserade restaurationer

- BEHANDLING AV TANDEN
 - Tandens retentionsstyr skall behandlas sedanvanligt. Vid verkppning av pulpan skall calciumhydroxidpasta anvndas p pulpanrra vvvnd.
 - Rengr tandens retentionsstyr med en gummi kopp och pimsten/vatten-blandning. En val rengjord yta r av hgsta vikt fr att erhlla optimal adhesion.
 - Spola preparationen rikligt med vatten. Torrlig noggrant med oljefri luftblstning. Preparationens retentionsstyr skall vara torra.

NOTERA:

 - Anvnd inte substanser ssom H₂O₂, EDTA och/eller desinfektionsmedel d dessa kan bidra till lgre bindingsstyrka.
 - Det r viktigt att notera att det s.k. imaging pulver mste avlgsnas med pimsten och vatten.
 - BEHANDLING AV RESTAURATIONEN

Se till att restaurationens retentionsstyr r frbehandlade i enlighet med tillverkarens instruktioner (exempelvis: silanisering).
 - APPLICERING AV CEMENTET
 - Innan dosering frn en ny patron, eller patron som inte anvnts p ett tag, tryk ut lite pasta fr att skerstllia att pastan kommer ut frn bda cylindrarna.
 - Avlgsna locket p sprutan genom att vrida det motsols ett kvarts varv. Stt fast en GC blandningsspets genom att linjera den V formade skran p blandningsspetsens fajs med den V formade skran mellan cylindrarna p sprutan. Tryk sedan fast blandningsspetsen ordentligt. Drefter roteras blandningsspet sens frgade hylsa medurs ett kvarts varv.
 - Applciera cementet direkt frn kapseln i restaurationen.

NOTERA:

Den anvnda blandningsspetsen kan sitta kvar p sprutan som ett lock tills nsta anvndningstillflle. Byt dock blandningsspets fre varje applicering.
- CEMENTERING
 - FrdeIa cementet jmmt p restaurationens retentionsstyr och placera sedan denna omedelbart p preparationen. Arbetstiden r 3 minuter 30 sekundr rknat frn brjan av tillblandning vid 23°C (73,4°F). Vid hjre temperaturer frkortes den tillgngliga arbetstiden.

NOTERA:

Omgivande ljus kan mjligen frkorza arbetstiden. Snk intensiteten eller stng av operationslampan under centerin gen.
 - Hll restaurationen p plats med ett ltt och anpassat tryck nda till slutluts p utfrd.
- BORTTAGNING AV CEMENTOVERSKOTT
 - Vidhll moderat tryck och se till att ersttningen sitter som den ska.
 - Fr att avlgsna cementoverskott, ljushrda cementet under 1 sekund eller lt cementet sjlvstelna tills det knns som gummi.
 - Avlgsna cementoverskott med lmpliga instrument, samtidigt som ersttningen stdigt hlls i sin korrekta position.
- AVSLUTANDE HRDNING

Samtidigt som ersttningen hlls i dess korrekta position med moderat tryck, ljushrda alla ytor/anslutningar under 20 sekundr vardera. (Halogen/LED, intensitet: 700mW/cm², med vglngden 430 till 480 nm).
- Ifall ngon av nedan nmda ersttningstyper anvnds, lt materialet sjlvhrda ytterligare under 4 minuter efter att cementet r avlgsnat.
 - Metallunderstdda ersttningar
 - Metallfrfa, men mrka och opaka ersttningar
 - Translucenta metallfrfa ersttningar med mer n 2 mm tjocklek
- AVSLUTANDE PUTS

Ifall nskvrt, polera anslutningarna med lmpligt instrument.

B. CEMENTERINGSTEKNIK for metall-, glasfiber- og keramiska stift og gjutna pelare och stift.

- BEHANDLING AV TANDEN

Tandens retentionsstyr skall behandlas sedanvanligt. Rotkanalen skall vara vl rengjort, spolad och torrlig fre cementering med hjlp av papperspoints. Pelaromrdet ska vara torrt.

NOTERA:

 - Det rekommenderas att anvnda natriumklorid fr rengring av rotkanalen.
 - Anvnd ej H₂O₂ och/eller EDTA fr att kemiskt rengra rotkanalen eftersom dessa substanser mjligtvis kan minska bindingsstyrkan.
 - BEHANDLING AV STIFTET

Se till att stiflets retentionsstyr r frbehandlade i enlighet med tillverkarens instruktioner (ekempelvis: silanisering).
 - APPLICERING OCH CEMENTERING
 - Innan dosering frn en ny patron, eller patron som inte anvnts p ett tag, tryk ut lite pasta fr att skerstllia att pastan kommer ut frn bda cylindrarna.
 - Stt fast en GC blandningsspets fr endo. Fr detaljer, se A 3b) ovenfor.
 - Stt fast frlngningsspetsen p blandningsspetsen.
 - FrdeIa cementet p rotkanalens retentionsstyr.
 - Stt omedelbart pelaren p plats, dock inte senare n 1 minut efter det att cementet har applicerats.
 - NOTERA:
 - Temperaturen i den orala miljn accelererar stelningsreak tionen hos cementet.
 - Omgivande ljus kan mjligen frkorza arbetstiden. Snk intensiteten eller stng av operationslampan under cementeringen.
 - Vid dosering, hll spetsen i cementet fr att undvika luftinneslutningar.
 - ANVND INTE s.k. lentulnl fr att applicera cementet i rotkanalen eftersom detta kan medfra att arbetstiden frkortas.
- SLUTLIG STELNING
 - Upprthll mttligt tryck och ljushrda alla ytor/kantavslutningar under 20 sekundr vardera (Halogen/LED, intensitet: 700mW/cm², med vglngden 430 till 480 nm).
 - Lt materialet stelna ytterligare under 4 minuter. I de fall gjutna pelare och stift anvnds, lt materialet stelna under 10 minuter.

FRVARING

Frvara i rumtemperatur. Undvik vrme, fukt och direkt solljus (4-25°C) (39,2 - 77,0°F).
(Hllbarhet: 2 r frn tillverkningsdatum)

FRGER

A2 (Vita®, frgskala), A03 (opaak), B01 (opaak) samt Translucent Vita® r ett registrerat varemrke for Vita Zahnfabrik, Bad Sckingen, Tyskland.

FRPACKNING

1. G-CEM LinkAce, spruta innehllande 4.6 g (2.7 ml) (2), GC Automix blandningsspetsar, Regular (15), GC Automix blandningsspetsar fr endo med frlngningspetsar (5)

2. GC Automix blandningsspetsar, Regular (20)

3. GC Automix blandningsspetsar, Regular (10)

4. GC Automix blandningsspetsar fr endo med frlngningspetsar (10)

VARNING

- Om materialet kommer i kontakt med oral mjukvvvnd eller hud: avlgsna omedelbart materialet med svamp eller bomull som fuktats i alkohol. Spola rikligt med vatten. Vi rekommenderar att gummiudd (kofferdam) och/eller kokossmr anvnds fr att isolera operationsomrdet.
- Om materialet kommer i kontakt med gonen: sklj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta lkare.
- Anvnd inte G-CEM i kombination med material som innehller eugenol. Eugenol kan frhindra G-CEM att stelna och det kan ocks frhindra binding till tandsubstans.
- Anvnd alltid ett ljusskydd fr gonen nr hrdningslampan anvnds.
- Denna produkt r inte indicerad fr fyllningar eller pelarutbyggnader.

Reviderad senast : 09/2012

G-CEM LinkAce™

CIMENTO DE RESINA AUTO-ADESIVO

A ser utilizado apenas por um profissional dentrio para as indicaes recomendadas.

INDICAES RECOMENDADAS

- Cimentagem de todos os tipos de inlays, onlays, coroas e pontes cermicas, de resina ou metlicos.
- Cimentagem de metal, cermica, espiges intra-radiculares metlicos e fibra de vidro e mufones.

CONTRA-INDICAES

- Proteo pulpar.
- Em casos raros, o produto pode provocar reaes de sensibilidade em algumas pessoas. Caso se observar reaes desse gnero, interrompa o uso do produto e consulte um mdico.

INSTRUES DE UTILIZAO

A.MTOD DE CIMENTAO para restauraes cermicas, de comositos indirectos e metlicos

- PREPARAO DO DENTE
 - Prepare o dente da maneira habitual. Para a proteo pulpar, use hidrxido de clcio.
 - Limpe os dentes preparados com pasta de pedra pomes e gua.  fundamental uma superfcie limpa para uma adeso ptima.
 - Lavar cuidadosamente com gua. Sequie bem soprando suavemente com ar isento de leo. A superfcie preparada deve estar seca.

NOTA:

 - No utilize substncias como H₂O₂, EDTA, e/ou desinfectantes j que podem diminuir a frca de unio.
 - Deve ter-se especial cuidado ao retirar qualquer resto de po limpando bem com gua e pmez.
 - PREPARAO DO RESTAURO

Certifique-se de que o restauro  pr-tratado e manuseado de acordo com as instrues do fabricante.
 - DOSEAMENTO
 - Antes de dispensar pela primeira vez a partir de uma seringa nova ou aps um intervalo longo entre utilizaes, purgue um pouco das pastas da seringa.
 - Retire a tampa da seringa rodando 1/4 de volta no sentido contrrio ao dos ponteiros do relgio. Coloque uma ponta GC Automix alinhando a ranhura em forma de V na aresta da ponta misturadora com a ranhura em forma de V na zona entre os canos da seringa. Empurre com firmeza para encaixar a ponta misturadora. Em seguida, rode a gola colorida da ponta misturadora 1/4 de volta no sentido dos ponteiros do relgio.
 - Aplice directamente na restaurao.

NOTA:

A ponta misturadora utilizada pode ser mantida na seringa como tampa de armazenamento at  utilizao seguinte. Coloque uma ponta misturadora nova em cada utilizao.
- CIMENTAO FINAL
 - Revista a superfcie interna da restaurao com cimento suficiente e assente-o imediatamente. O tempo de trabalho  de 3 minutos e 30 segundos desde o incio da mistura a 23°C (73,4°F). Temperaturas mais altas encurtam o tempo de trabalho.

NOTA:

A luz ambiente pode encurtar o tempo de trabalho. Recomendase que reduza a intensidade ou desligue a luz operatria durante o procedimento de cimentagem.
 - Mantenha uma presso moderada.
- REMOAO DO EXCESSO DE CIMENTO
 - Mantenha uma presso moderada e assegure-se de que a restaurao permanece em seu lugar.
 - Para remover excessos, fotopolimerize com um aparelho de luz visivel por 1 segundo ou espere a auto-polimerizao at que o cimento atinja uma consistncia borrahoda.
 - Remova o cimento em excesso com um instrumento adequado, mantendo a restaurao imvel.
- POLIMERIZAO FINAL

Mantendo presso moderada, fotopolimerize todas as superfcies/margens por 20 segundos cada (mpada halgena, LED: 700mW/cm², comprimento de onda: 430 a 480 nm). No caso das seguintes restauraes, deixe o material polimerizar por 4 minutos aps remoo dos excessos.

 - Restauraes indiretas metlicas e copings metlicos
 - Restauraes em porcelana opaca ou escura
 - Restauraes em porcelana translucida com espessura maior que 2 mm
- POLIO FINAL

Se necessrio, proceda ao acabamento e polimento das margens com os instrumentos adequados.

B.MTOD DE CIMENTAO para cermica, espiges intra-radiculares metlicos e fibra de vidro e mufones.

- PREPARAO DO DENTE

Prepare o espao do espigo intra-radicular de acordo com as instrues do fabricante. O espao deve ser limpo, lavado e seco com comes de papel.

NOTA:

 - Recomenda-se soluo de hipoclorito de sdio para a limpeza qumica da rea do espigo intra-radicular.
 - No utilize H₂O₂ nem EDTA para a limpeza qumica da rea do espigo intra-radicular, pois estes produtos podem reduzir a resistncia adesiva.
- PREPARAO DO ESPIGO INTRA-RADICULAR

Certifique-se de que o espigo intra-radicular  pr-tratado e manuseado de acordo com as instrues do fabricante.
- DISPENSA