



Prior to use, carefully read the instructions for use. / Vor der Benutzung Anleitung sorgfältig lesen. / Avant toute utilisation, lire attentivement la notice.



1 APPLICATION
Apply G-BOND™ to entire dried cavity.

AUFTRAGEN
G-BOND™ auf die gesamte, trockene Oberfläche der Kavität geben.

APPLICATION
Appliquer G-BOND™ dans la cavité séchée.



2 WAITING
Leave undisturbed for 5-10 seconds.

WARTEZEIT
5-10 Sek. lang ruhen lassen.


TEMPS D'ATTENTE
Attendre 5-10 secondes.



3 DRYING
Dry thoroughly under **MAXIMUM air pressure** for 5 sec. in the presence of vacuum suction.

TROCKNEN
Mit **MAXIMALEM Druck** komplett 5 Sekunden lang bei Absaugereinsatz **trocknen**.

SECHAGE
Sécher la surface pendant 5 secondes à l'aide d'une seringue à air sous pression **MAXIMALE** et en présence de l'aspiration.



4 LIGHT CURING
Light cure with a visible light curing unit.

LICHTHÄRTEN
Lichthärtung mit sichtbarem Licht.

PHOTOPOLYMERISATION
Photopolymériser avec une unité lumineuse.

NOTE:

- 1) Shake the bottle.
- 2) Dispense and use immediately.

ANMERKUNG:

- 1) Vor Gebrauch die Flasche schütteln.
- 2) Nach dem Ausbringen sofort verwenden.

NOTE:


- 1) Secouer le flacon.
- 2) Prélever et appliquer immédiatement.



G-BOND™ Irradiation Time / Belichtungszeit / Temps d'irradiation

| Light curing unit | Halogen / LED (700 mW/cm ²) | High power LED (more than 1200 mW/cm ²) | Plasma Arc (2000 mW/cm ²) |
|--|---|---|---------------------------------------|
| Distance from light guide tip (< 10mm) | 10 sec. | 5 sec. | 3 sec. |
| Distance from light guide tip (> 10mm) | 20 sec. | 10 sec. | 6 sec. |


Prima dell'utilizzo leggere attentamente le istruzioni. / Antes de usar, leer cuidadosamente las instrucciones de uso. / Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.



1 APPLICAZIONE
Applicare G-BOND™ sull'intera cavità asciugata.

APLICACIÓN
Aplicar G-BOND™ en toda la cavidad seca.

AANBRENGEN
Breng G-BOND™ aan op de droge caviteit.



2 ATTENDERE
Non toccare per 5-10 secondi.

ESPERAR
Dejarlo sin tocar durante 5-10 segundos.


INWERKTIJD
Gedurende 5-10 seconden ongestoord laten inwerken.



3 ASCIUGARE
Asciugare accuratamente per 5 secondi con la siringa dell'aria alla pressione MASSIMA e sotto aspirazione.

SECAR
Secar minuciosamente bajo MÁXIMA presión de aire durante 5 segundos, al mismo tiempo succionar al vacío.

DROGEN
Grondig drogen met MAXIMALE druk gedurende 5 seconden en tegelijkertijd afzuigen.



4 FOTOPOLIMERIZZARE
Fotopolimerizzare con una lampada a luce visibile.

POLIMERIZACIÓN
Polimerizar con una unidad visible de fotocuración.

LICHTUITHARDING
Belicht met een composietlamp.



NOTE:

- 1) Agitare la bottiglia.
- 2) Erogare e utilizzare immediatamente.

NOTA:

- 1) Agitar la botella.
- 2) Sacar y usar inmediatamente.

OPMERKING:

- 1) Schud het flesje.
- 2) Verdeel en verwerk onmiddellijk.

G-BOND™ Tempi di irraggiamento / Tiempo de irradiación / Belichtingstijd

| Light curing unit | | Halogen / LED (700 mW/cm ²) | High power LED (more than 1200 mW/cm ²) | Plasma Arc (2000 mW/cm ²) |
|--|--|---|---|---------------------------------------|
| Distance from light guide tip (< 10mm) | | 10 sec. | 5 sec. | 3 sec. |
| Distance from light guide tip (> 10mm) | | 20 sec. | 10 sec. | 6 sec. |